



EURO DIN 3.0 TC1301 CZ

Mnohostranně použitelná barva interiéru



Odolnost oděru
Třída
3

Kryvost
Třída
2

Spotřeba
7
m² / L



Popis produktu

Oblast použití

Lehce zpracovatelná disperzní interiérová barva na dobře kryjící nátěry se základní omyvatelností. Vhodné pro všechny vnitřní povrchy, jako jsou omítky maltových skupin P II a P III, sádrové omítky maltové skupiny P IV, betonové / vláknocementové desky, sádrokartony, skleněné tkaniny, štěpky a texturované tapety z vinylové pěny nebo papíru a pro malování starých neporušených barev na disperzní bázi.

Popis produktu

- Mnohostranně použitelná
- Dobrá kryvost
- Snadná zpracovatelnost
- Lehce plnící
- Plně matný povrch
- Paropropustná
- Bez emisí, bez rozpouštědel a změkčovadel
- Vodouředitelná a s nízkým zápachem
- Bez látek způsobujících fogging

Vlastnosti dle DIN EN 13 300

Odolnost oděru:	Třída 3 odpovídá omyvatelná podle DIN 53 778
Kontrastní poměr:	Kryvost Třída 2 při spotřebě cca 7 m ² /l, odpovídá cca. 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	Hedvábný mat
Max. hrubost:	Jemný

Specifikace parametrů jsou průměrné hodnoty. Díky použití přírodních surovin v našich výrobcích mohou nastat malé odchylky, aniž by to ovlivnilo vlastnosti produktu.

pH	8,0 - 9,0
Difuze vodních par (Sd)	0,10 [m]
Druh pojiva	Polyvinyl-acetátová disperze (PVAC)
Druh pigmentů	Titanová běloba
Stupeň lesku	Hedvábný mat
Barevný odstín	BÍLÝ
Velikost balení	5,0l / 12,5l
Hustota	cca. 1,56 g/cm ³
Tónování	S max. 5 % tónovací barvou na disperzní barvy (otestujte kompatibilitu). Bílé provedení lze v Tex-Mix-míchacím-systému tónovat do pastelových odstínů. Před zpracováním zkontrolujte přesnost barevného odstínu na malé ploše. Nároky na reklamace, které vzniknou po zpracování celých ploch, nelze uznat. Na sousedících površích používejte pouze odstíny jedné výrobní šarže. Při barevném tónování může docházet k možným odchylkám v technických údajích a vlastnostech.

Zpracování

Způsob aplikace

Zpracování štětcem, válečkem, nebo nástřikem.

Aplikace válečkem:

Pro standardní aplikace doporučujeme malířský váleček s výškou vlasu 12 mm.

Aplikace nástřikem:

Upravte materiál na konzistenci vhodnou k nástřiku. Dodržujte informace od výrobce zařízení. Pro rovnoměrnou finální povrchovou úpravu doporučujeme povrch sjednotit válečkem. Nástřík Airless: úhel nástřiku: 50°; Tryska: 0,018 - 0,021"; Tlak: 120-180 bar

Nátěrový systém

Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“.

Ve většině případů postačí k překrytí podkladu bez výrazných barevných kontrastů jeden neředěný nátěr.

Mezinátěr:

Na kontrastních plochách jeden mezinátěr, podle druhu podkladu a způsobu zpracování s ředěním max. 10% vodou.

Vrchní nátěr:

Neředěný, nebo zředěte s max. 5% vody.

Pracovní teplota	Nejmenší teplota +5°C natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání.
Instrukce pro zpracování	<ul style="list-style-type: none">■ Před použitím dobře promíchejte. Pro nastavení vhodné konzistence lze materiál naředit.■ Pokud je materiál příliš naředěný, mohou být zhoršeny jeho vlastnosti (např. krycí schopnost, barevný odstín, odolnost).■ Chcete-li se vyhnout stopám po napojování, je třeba napojovat systémem „mokrý na mokrý“. Při zpracování štětcem dobře natřete natíranou plochu. Poslední tahy proveďte v jednom směru.■ Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.■ Kapky barvy okamžitě omyjte čistou vodou.
Spotřeba	Cca 145 ml/m ² při nátěru na hladkém, lehce savém podkladu. Na drsném povrchu přiměřeně více. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací zkušební plochy. Spotřeba se může lišit v závislosti na savosti podkladu a způsobu aplikace.
Ředění	Max. s 10% vody.
Doba schnutí	Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti: Přetíratelný po cca 4 hod Plně zaschlý po cca 4 dnech Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.
Čištění nářadí	Ihned po použití štětce nebo válečky vytřete. Poté očistěte vodou, případně s přidáním čistícího prostředku. Stříkácí zařízení také jednoduše vyčistěte vodou.
Obecné informace	<ul style="list-style-type: none">■ Při lokálních opravách povrchu musí být použit materiál stejné konzistence, stejné šarže a musí být aplikován stejným způsobem. I tak mohou být, v závislosti na podmínkách, provedené opravy více či méně patrné. Tento stav je nevyhnutelný (viz. BFS Merkblatt č. 25).■ Vzhledem k množství možných podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.■ Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.

Podklady a jejich příprava

Podklad	<p>Všechny uvedené základní nátěry jsou vhodné pro aplikaci, v závislosti na požadavcích je možné použít i jiné základní nátěry. Informace k přípravě podkladu v následující tabulce.</p> <p>Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez výkvětů, nedržících vrstev, separačních přípravků a dalších vrstev narušujících soudržnost a musí odpovídat aktuálním způsobům úpravy podkladu. Je nutné dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakýrnických prací.</p>
----------------	--

Upozornění

Při penetrování se při schnutí nesmí tvořit žádné hladké, lesklé plochy, protože mohou narušovat přídržnost dalších nátěrů.

Podklad	Stav podkladu/příprava	Základní nátěr
Vápenocementové a cementové omítky P II a III Pevnost v tlaku nejméně 1,5 N/mm ² dle DIN EN 998-1	Pevný, nosný, lehce savý.	Bez nutnosti základního nátěru
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
	Nové omítky po dostatečném proschnutí odborně fluátujte a pak opláchněte.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
Sádrové a finální omítky P IV Pevnost v tlaku nejméně 2 N/mm ² dle DIN EN 13279	Sádrové omítky přebrouste a očistěte pomocí brusného rouna.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
Stěrkové hmoty	Stěrkovou vrstvu přebrouste a očistěte.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
Sádrokartonové desky zcela nebo částečně přetmelené	Stěrkovou vrstvu přebrouste a očistěte.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
	Plochy s vodou rozpustnými a barvicími částicemi, nebo zažloutlé desky.	Vhodná vodouředitelná izolační barva Vhodná izolační vodouředitelná impregnace
Beton	Hladký, slabě savý. Odstraňte zbytky odbedňovacích přípravků a volné částice prachu a písku.	Vhodný základní nátěr
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
Pórobeton	Vyčistit a zbavit prachu.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
Vápenopískové a pohledové zdivo	Poškozené plochy a cihly opravte stejným materiálem.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
Staré nátěry	Matný, slabě savý.	Bez nutnosti základního nátěru
	Špinavé a křídující staré nátěry očistěte, silně křídující nátěry mechanicky odstraňte.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
	Různě savé a opravované plochy.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
	U vápenných a minerálních nátěrů musí být zkřídovatělé plochy mechanicky odstraněny.	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
	Lesklé staré nátěry musí být zdrsněny.	Vhodný základní nátěr
Dřevité tapety, reliéfní tapety z papíru a skelných vláken	Bez povrchové úpravy, strukturované	Bez nutnosti základního nátěru
Celulózoové a skelné tapety	Bez povrchové úpravy, hladké	Vhodný základní nátěr
Skvrny od nikotinu, vody, sazí nebo mastnoty	Omyjte vodou s domácím odmašťovacím přípravkem a nechte dobře uschnout.	Vhodná vodouředitelná izolační barva Vhodná izolační vodouředitelná impregnace
	Zaschlé skvrny od vody za sucha odstraňte.	Vhodná vodouředitelná izolační barva Vhodná izolační vodouředitelná impregnace
Plochy s plísněmi a houbami	Velké napadení důkladně odstraňte, povrch nechte dokonale uschnout. Natřete sanačním přípravkem* a nechte zaschnout dle pokynů výrobce. Dodržujte platné předpisy. Poznámka: sanaci doporučujeme provést specializovanou firmou (*používejte biocidy opatrně. Před použitím si přečtěte informace k produktu).	Tex-Color Biozid-Sanierlösung TC8101 CZ
Solné výkvěty	Za sucha vykartáčujte (u nátěrů na podklady kontaminované solemi nelze poskytnout žádné záruky).	Tex-Color Tiefgrund LF TC3301 CZ
Trvale pružné tmely a těsnicí profily	Vyzkoušejte kompatibilitu nátěru, nebo podkladu.	Bez nutnosti základního nátěru

Upozornění k produktu

Složení dle VdL	Polyvinyl-acetátová disperze (PVAC), Titanová běloba, Uhličitán vápenatý, Křemičitany, Voda, Aditiva
Biocid-nařízení 528/2012	Tento produkt je "ošetřeným zbožím" podle EU-předpisu 528/2012 článek 58, odstavec 3 (není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní látky: Směs 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, Směs Methyl-, Chlormethylisothiazolinon.
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]	Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.
GISCODE	BSW20
VOC-bezpečnostní instrukce	EU-limit pro tento produkt (Kat. A/a): 30g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. <1 g/l VOC.
Skladování	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené. Naředěný materiál brzy zpracujte.
Likvidace	Zamezte vniknutí do kanalizace, nebo vodních toků a do půdy. Likvidujte v souladu s platnými předpisy. Zbytky zaschlého materiálu lze likvidovat s domovním odpadem, kapalné zbytky po konzultaci s místní společností pro likvidaci odpadů. Kód odpadu: 080112
Další bezpečnostní pokyny	Nevdechujte aerosol/mlhu. Při nástřiku použijte kombinovaný filtr A2 / P2. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Během používání barev nejíst, nepít a nekouřit. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
Technický servis	Telefon výrobce: 00490 800 6333 3782 Email: anwendungstechnik@meffert.com Telefon dodavatele: 00420 800 156 612 Email: meffert@meffert.cz

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezabývá informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývající z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.

Meffert ČR
spol. s r.o.

Meffert ČR spol. s r. o.
Do Čertous 2627/9
193 00 Praha – Horní Počernice
Czech Republic
Telefon: 00420 326 375 830
Email: meffert@meffert.cz
www.meffert.cz