



TC1114 SEIDENLATEX 10

Hedvábně matná latexová vnitřní barva



Odolnost oděru
Třída
1

Kryvost
Třída
2

Spotřeba
7
m² / L



Popis produktu

Oblast použití

Hedvábně matná, odolná latexová vnitřní barva na stěny a stropy, všude tam, kde jsou kladené zvýšené požadavky na povrchovou úpravu. Ideální pro nové a renovační nátěry ve všech namáhaných místnostech, jako jsou dětské pokoje, kanceláře a schodiště. Vhodné pro všechny vnitřní povrchy, jako jsou omítky maltových skupin P II a P III, sádrové omítky maltové skupiny P IV, betonové / vláknocementové desky, sádrokartony, skleněné tkaniny, štěpky a texturované tapety z vinylové pěny nebo papíru a pro přetírání starých dostatečně držících a pevných nátěrů na disperzní bázi.

Popis produktu

- Dobře čistitelný
- Testováno na odolnost proti desinfekčním prostředkům
- Vytvářející strukturu
- Maximální paleta odstínů
- Optimální zpracovatelnost.
- Rovnoměrný povrch
- Paropropustný
- Bez emisí, bez rozpouštědel a změkčovadel
- Vodouředitelný a s nízkým zápachem
- Bez látek způsobujících fogging

Certifikáty / externí zkoušky

- Testováno na odolnost proti vodním dezinfekčním prostředkům
- Certifikováno na emise institutem TÜV Rheinland

Vlastnosti dle DIN EN 13 300

Odolnost oděru:	Třída 1 Odpovídá kategorii Odolná proti oděru podle DIN 53 778
Kontrastní poměr:	Kryvost Třída 2 při spotřebě cca 7 m ² /l, tj. cca. 145 ml/m ²
Stupeň lesku:	Hedvábně matný
Max. hrubost:	Jemný

Specifikace parametrů jsou průměrné hodnoty. Díky použití přírodních surovin v našich výrobcích mohou nastat malé odchylky, aniž by to ovlivnilo vlastnosti produktu.

pH	8,0 - 9,2
Difuze vodních par (Sd)	0,30 [m]
Druh pojiva	Polyvinyl-acetátová disperze (PVAC)
Druh pigmentů	Titanová běloba
Stupeň lesku	Hedvábně matný
Barevný odstín	BÍLÝ, BASE 2, BASE 3
Velikost balení	2,5l / 5,0l / 12,5l
Hustota	cca. 1,34 g/cm ³

Tónování

S max. 5 % tónovací barvou na disperzní barvy (otestujte kompatibilitu). Báze tónovatelné pouze v Tex-Mix-Systemu.

Doporučení: Pro kritické odstíny ve žlutém, oranžovém, červeném a částečně zeleném spektru, doporučujeme použít vhodný barevný základní nátěr v odpovídajícím odstínu dle BaseColor system. Dva odstíny BaseColor jsou ve výše uvedeném míchacím systému. Intenzivní, tmavé barevné tóny mohou mít sníženou krycí schopnost. Pro dokonalý výsledek může být vyžadován další nátěr. Před zpracováním zkontrolujte přesnost barevného odstínu na malé ploše. Nároky na reklamace, které vzniknou po zpracování celých ploch, nelze uznat. Na sousedících površích používejte pouze odstíny jedné výrobní šarže. Při barevném tónování může docházet k možným odchylkám v technických údajích a vlastnostech.

Zpracování

Způsob aplikace

Zpracování štětcem, válečkem, nebo nástřikem.

Aplikace válečkem:

Pro standardní aplikace doporučujeme malířský váleček s výškou vlasu 12 mm. Pro dosažení co nejlepšího výsledku hladkého povrchu při aplikaci válečkem doporučujeme použít vhodný malířský váleček na hladké plochy. Tím může být sníženo riziko vzniku povrchové struktury a nejednotné tloušťky nátěru. Použijte metodu nátěru „mokrý do mokré“. Místa natíraná štětcem důkladně rozetřete a plochu na závěr převálečujte jedním směrem.

Aplikace nástřikem:

Upravte materiál na konzistenci vhodnou k nástřiku. Dodržujte informace od výrobce zařízení. Pro rovnoměrnou finální povrchovou úpravu doporučujeme povrch sjednotit válečkem. Nástřík Airless: úhel nástřiku: 50°; Tryska: 0,018 - 0,021"; Tlak: 120-180 bar

Nátěrový systém

Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“. Ve většině případů postačí k překrytí podkladu bez výrazných barevných kontrastů jeden neředěný nátěr.

Mezinátěr:

Na kontrastních plochách jeden mezinátěr, podle druhu podkladu a způsobu zpracování s ředěním max. 10% vodou.

Vrchní nátěr:

Neředěný, nebo zředěte s max. 5% vody.

Pracovní teplota

Nejmenší teplota +5°C natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání.

Instrukce pro zpracování

- Před použitím dobře promíchejte. Pro nastavení vhodné konzistence lze materiál naředit.
- Pokud je materiál příliš naředěný, mohou být zhoršeny jeho vlastnosti (např. krycí schopnost, barevný odstín, odolnost).
- Chcete-li se vyhnout stopám po napojování, je třeba napojovat systémem „mokrý na mokrý“. Při zpracování štětcem dobře natřete natíranou plochu. Poslední tahy proveďte v jednom směru.
- Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.
- Kapky barvy okamžitě omyjte čistou vodou.

Spotřeba

Cca 145 ml/m² při nátěru na hladkém, lehce savém podkladu. Na drsném povrchu přiměřeně více. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací zkušební plochy. Spotřeba se může lišit v závislosti na savosti podkladu a způsobu aplikace.

Ředění

Max. s 10% vody.

Doba schnutí

Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:
Přetíratelný po cca 4 hod
Plně zaschlý po cca 4 dnech
 Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.

Čištění nářadí

Ohledně použití štětce nebo válečky vytřete. Poté očistěte vodou, případně s přidáním čisticího prostředku. Stříkací zařízení také jednoduše vyčistěte vodou.

Obecné informace

- Při lokálních opravách povrchu musí být použit materiál stejné konzistence, stejné šarže a musí být aplikován stejným způsobem. I tak mohou být, v závislosti na podmínkách, provedené opravy více či méně patrné. Tento stav je nevyhnutelný (viz. BFS Merkblatt č. 25).
- Vzhledem k množství možných podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.
- Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.
- V případě tónovaných materiálů může být v závislosti na barvě a použití viditelný mírný otěr pigmentu. Toto je typické pro tento produkt a nejedná se o vadu kvality.

Podklady a jejich příprava

Podklad

Všechny uvedené základní nátěry jsou vhodné pro aplikaci, v závislosti na požadavcích je možné použít i jiné základní nátěry. Informace k přípravě podkladu v následující tabulce.

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez výkvětů, nedržících vrstev, separačních přípravků a dalších vrstev narušujících soudržnost a musí odpovídat aktuálním způsobům úpravy podkladu. Je nutné dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakýrnických prací.

Upozornění

Při penetrování se při schnutí nesmí tvořit žádné hladké, lesklé plochy, protože mohou narušovat přídržnost dalších nátěrů.

Podklad	Stav podkladu/příprava	Základní nátěr
Vápenocementové a cementové omítky P II a III Pevnost v tlaku nejméně 1,5 N/mm² dle DIN EN 998-1	Pevný, nosný, lehce savý.	Bez nutnosti základního nátěru
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal
	Nové omítky po dostatečném proschnutí odborně fluátujte a pak opláchněte.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal
Sádrové a finální omítky P IV Pevnost v tlaku nejméně 2 N/mm² dle DIN EN 13279	Sádrové omítky přebrouste a očistěte pomocí brusného rouna.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal

Podklad	Stav podkladu/příprava	Základní nátěr
Stěrkové hmoty	Stěrkovou vrstvu přeburušte a očistěte.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal
Sádkartonové desky zcela nebo částečně přetmelené	Stěrkovou vrstvu přeburušte a očistěte.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal
	Plochy s vodourozpuštěnými a barvicími částicemi, nebo zažloutlé desky.	Tex-Color TC1209Isolierfarbe Aqua
Beton	Hladký, slabě savý. Odstraňte zbytky odbedňovacích přípravků a volné částice prachu a písku.	Tex-Color TC3110Q4-Primer Tex-Color TC3106Grundierfarbe WP
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal
Pórobeton	Vyčistit a zbavit prachu.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal
Vápenopískové a pohledové zdivo	Poškozené plochy a cihly opravte stejným materiálem.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal
Staré nátěry	Matný, slabě savý.	Bez nutnosti základního nátěru
	Špinavé a křídující staré nátěry očistěte, silně křídující nátěry mechanicky odstraňte.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal
	Různě savé a opravované plochy.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal
	U vápenných a minerálních nátěrů musí být zkrídovatělé plochy mechanicky odstraněny.	Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal
	Lesklé staré nátěry musí být zdrsňeny.	Tex-Color TC3106Grundierfarbe WP
Dřevité tapety, reliéfní tapety z papíru a skelných vláken	Bez povrchové úpravy, strukturované	Bez nutnosti základního nátěru
Celulózové a skelné tapety	Bez povrchové úpravy, hladké	Tex-Color TC3110Q4-Primer
Skvrny od nikotinu, vody, sazí nebo mastnoty	Omyjte vodou s domácím odmašťovacím přípravkem a nechte dobře uschnout.	Tex-Color TC1209Isolierfarbe Aqua
	Zaschlé skvrny od vody za sucha odstraňte.	Tex-Color TC1209Isolierfarbe Aqua
Plochy s plísněmi a houbami	Velké napadení důkladně odstraňte, povrch nechte dokonale uschnout. Natřete sanačním přípravkem* a nechte zaschnout dle pokynů výrobce. Dodržujte platné předpisy. Poznámka: sanaci doporučujeme provést specializovanou firmou (*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku).	Tex-Color TC8101Biozid-Sanierlösung
Trvale pružné tmely a těsnící profily	Vyzkoušejte kompatibilitu nátěru, nebo podkladu.	Bez nutnosti základního nátěru

Upozornění k produktu

Složení dle VdL

Polyvinyl-acetátová disperze (PVAC), Titanová běloba, Uhličitan vápenatý, Křemičitany, Voda, Aditiva

Biocid-nařízení 528/2012

Tento produkt je "ošetřeným zbožím" podle EU-předpisu 528/2012 článek 58, odstavec 3 (není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní látky: Směs 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, Směs Methyl-, Chlormethylisothiazolinon.

**Označení podle nařízení (ES)
č.1272/2008 [CLP]**

Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.

GISCODE

BSW20

VOC-bezpečnostní instrukce

EU-limit pro tento produkt (Kat. A/a): 30g/l (2010).
Tento produkt obsahuje max. <1 g/l VOC.

Skladování

Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.
Naředěný materiál brzy zpracujte.

Likvidace

Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte úniku do spodní vody/půdy.
Likvidace v souladu s úředními předpisy. Za účelem recyklace odevzdejte pouze zcela prázdné obaly. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, kapalné zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. Kód odpadu AVV: 080112

Další bezpečnostní pokyny

Při nástřiku použijte kombinovaný filtr A2 / P2. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Během používání barev nejíst, nepít a nekouřit. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Při aplikaci nástřikem noste ochranné brýle.

Technický servis

Telefon výrobce: 00490 800 6333 3782
Email: anwendungstechnik@meffert.com
Telefon dodavatele: 00420 800 156 612
Email: meffert@meffert.cz

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývající z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.

Meffert ČR
spol. s r.o.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Německo
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com