




TC1210 CLASSICWEISS PREMIUM 2.0

Univerzální-jednovrstvá-vnitřní barva

Odolnost oděru
Třída
2

Kryvost
Třída
1

Spotřeba
8
m² / L



Popis produktu

Oblast použití

Vysoce krycí a odolná vnitřní barva pro nátěry v citlivých obytných a pracovních prostorách se zvýšenou zátěží. Vhodné pro všechny vnitřní povrchy, jako jsou omítky maltových skupin P II a P III, sádrové omítky maltové skupiny P IV, betonové / vláknocementové desky, sádkartony, sklovláknité, štěpkové a texturované tapety z vinylové pěny nebo papíru a pro přetírání starých dostatečně držících a soudržných nátěrů na disperzní bázi.

Popis produktu

- Ideální pro všechna použití
- Vynikající zpracovatelnost
- Prvotřídní kryvost
- Nehořlavost – klasifikace B1
- Vysoce kvalitní povrchová úprava
- Velká paleta barevných odstínů
- Paropropustná
- Bez emisí, bez rozpouštědel a změkčovadel
- Bez látek způsobujících fogging
- Vodouředitelná a s nízkým zápachem

Certifikáty / externí zkoušky

- Testovaný obsah emisních látek institutem TÜV Rheinland
- Všeobecné osvědčení o zkoušce vydané stavebními úřady: Nehořlavost B1 v systému se sklovláknitými tapetami



Vlastnosti dle DIN EN 13 300

Odolnost oděru:	Třída 2 odpovídá: Odolná proti oděru podle DIN 53 778
Kontrastní poměr:	Kryvost Třída 1 při spotřebě cca 8 m ² /l, odpovídá cca. 125 ml/m ²
Stupeň lesku:	Hedvábně matný
Max. hrubost:	Jemný

Specifikace parametrů jsou průměrné hodnoty. Díky použití přírodních surovin v našich výrobcích mohou nastat malé odchylky, aniž by to ovlivnilo vlastnosti produktu.

pH 8,0 - 9,0

Difuze vodních par (Sd) 0,10 [m]

Druh pojiva Polyvinyl-acetátová disperze (PVAC)

Druh pigmentů Titanová běloba

Stupeň lesku Hedvábný mat

Barevný odstín Bílý, Base 2, Base 3

Velikost balení 5,0l / 12,5l

Hustota cca. 1,48 g/cm³

Tónování

Tónovatelný s max. 5 % tónovací barvou na disperzní barvy (otestujte kompatibilitu).
Báze tónovatelné pouze v Tex-Mix-Systemu.

Doporučení: Pro kritické odstíny ve žlutém, oranžovém, červeném a částečně zeleném spektru, doporučujeme použít vhodný barevný základní nátěr v odpovídajícím odstínu dle BaseColor system. Dva odstíny BaseColor jsou ve výše uvedeném míchacím systému. Intenzivní, tmavé barevné tóny mohou mít sníženou krycí schopnost. Pro dokonalý výsledek může být vyžadován další nátěr. Na souvislé plochy používejte pouze materiály jedné výrobní šarže a míchané na stejném zařízení. Před zpracováním zkontrolujte přesnost barevného odstínu na malé ploše. Nároky na reklamace, které vzniknou po zpracování celých ploch, nelze uznat. Při barevném tónování může docházet k možným odchylkám v technických údajích a vlastnostech.



Zpracování

Způsob aplikace

Zpracování štětcem, válečkem, nebo nástřikem.

Aplikace válečkem:

Pro standardní aplikace doporučujeme malířský váleček s výškou vlasu 12 mm. Pro dosažení co nejlepšího výsledku hladkého povrchu při aplikaci válečkem doporučujeme použít vhodný malířský váleček na hladké plochy. Tím může být sníženo riziko vzniku povrchové struktury a nejednotné tloušťky nátěru. Použijte metodu nátěru „mokrý do mokré“. Místa natíraná štětcem důkladně rozetřete a plochu na závěr převálečujte jedním směrem.

Aplikace nástřikem:

Upravte materiál na konzistenci vhodnou k nástřiku. Dodržujte informace od výrobce zařízení. Pro rovnoměrnou finální povrchovou úpravu doporučujeme povrch sjednotit válečkem. Nástřík Airless: úhel nástřiku: 50°; Tryska: 0,018 - 0,021"; Tlak: 120-180 bar

Systémová skladba

Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“. Ve většině případů postačí k překrytí podkladu bez výrazných barevných kontrastů jeden neředěný nátěr.

Mezinátěr:

Na kontrastních plochách naneste jeden mezinátěr, podle druhu podkladu a způsobu zpracování s ředěním max. 10% vodou.

Finální vrstva:

Neředěný, nebo zředěte s max. 5% vody.

Pracovní teplota

Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí mít nižší jak +5°C .

Instrukce pro zpracování

- Mezi nátěry dodržujte dostatečnou dobu schnutí.
- Před použitím dobře promíchejte. Pro nastavení vhodné konzistence lze materiál naředit.
- Pokud je materiál příliš naředěný, mohou být zhoršeny jeho vlastnosti (např. krycí schopnost, barevný odstín, odolnost).
- Chcete-li se vyhnout stopám po napojování, je třeba napojovat systémem „mokrý na mokrý“. Při zpracování štětcem dobře natřete natíranou plochu. Poslední tahy proveďte v jednom směru.
- Kapky barvy okamžitě omyjte čistou vodou.

Spotřeba

Cca 125 ml/m² při nátěru na hladkém, lehce savém podkladu. Na drsném povrchu přiměřeně více. Spotřeba se může lišit v závislosti na savosti podkladu a způsobu aplikace. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací na zkušební plochu.

Ředění

Max. s 10% vody.



Doba schnutí

Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:

Přetíratelný po cca 4 hod

Plně zaschlý po cca 4 dnech

Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.

Čištění nářadí

Ohledně použití štětce nebo válečky vytřete. Poté očistěte vodou, případně s přidáním čisticího prostředku. Stříkácí zařízení také jednoduše vyčistěte vodou.

Obecné informace

- Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.
- Při lokálních opravách povrchu musí být použit materiál stejné konzistence, stejné šarže a musí být aplikován stejným způsobem. I tak mohou být, v závislosti na podmínkách, provedené opravy více či méně patrné. Tento stav je nevyhnutelný.
- Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.
- V případě tónovaných materiálů může být v závislosti na barvě a použití viditelný mírný otěr pigmentu. Toto je typické pro tento produkt a nejedná se o vadu kvality.

Podklady a jejich příprava

Podklad

Všechny uvedené základní nátěry jsou vhodné pro aplikaci. V závislosti na požadavcích je možné použít i jiné základní nátěry. Informace k přípravě podkladu v následující tabulce.

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a bez výkvětů, nedržících vrstev, separačních látek, složek podporujících korozi nebo jiných mezivrstev, které narušují soudržnost. Podklad musí být v souladu s obecně uznávanými technologickými pravidly. Je třeba dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakovacích prací.

Upozornění

Při penetrování se při schnutí nesmí tvořit žádné hladké, lesklé plochy, protože mohou zhoršovat přídržnost dalších nátěrů.

Podklad	Stav podkladu/příprava	Základní nátěr
Vápenocementové a cementové omítky P II a III Pevnost v tlaku nejméně 1,5 N/mm ² dle DIN EN 998-1	Pevný, nosný, lehce savý.	Bez nutnosti základního nátěru
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal
	Nové omítky po dostatečném proschnutí odborně fluátujte a pak opláchněte.	Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal
Sádrové a finální omítky P IV Pevnost v tlaku nejméně 2 N/mm ² dle DIN EN 13279	Sádrové omítky přebroušte a očistěte pomocí brusného rouna.	Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal
Stěrkové hmoty	Stěrkovou vrstvu přebroušte a očistěte.	Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal

Podklad	Stav podkladu/příprava	Základní nátěr
Sádkartonové desky zcela nebo částečně přetmelené	Stěrkovou vrstvu přebroušte a očistěte.	Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal
	Plochy s vodouropustnými a barvicími částicemi, nebo zažloutlé desky.	Tex-Color TC1209 Isolierfarbe Aqua
Beton	Hladký, slabě savý. Odstraňte zbytky odbedňovacích přípravků a volné částice prachu a písku.	Tex-Color TC3110 Q4-Primer
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	Tex-Color TC3106 Grundierfarbe WP Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal
Pórobeton	Vyčistit a zbavit prachu.	Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal
Vápenopískové a pohledové zdivo	Poškozené plochy a cihly opravte stejným materiálem.	Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal
Staré nátěry	Matný, slabě savý.	Bez nutnosti základního nátěru
	Špinavé a křídující staré nátěry očistěte, silně křídující nátěry mechanicky odstraňte.	Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal
	Různě savé a opravované plochy.	Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal
	U vápenných a minerálních nátěrů musí být zkrídovatělé plochy mechanicky odstraněny.	Tex-Color TC3301 Tiefgrund Universal
	Lesklé staré nátěry musí být zdrsněny.	Tex-Color TC3106 Grundierfarbe WP
Dřevité tapety, reliéfní tapety z papíru a skelných vláken	Bez povrchové úpravy, strukturované	Bez nutnosti základního nátěru
Celulózové a skelné tapety	Bez povrchové úpravy, hladké	Tex-Color TC3110 Q4-Primer
Skrvny od nikotinu, vody, sazí nebo mastnoty	Omyjte vodou s domácím odmašťovacím přípravkem a nechte dobře uschnout.	Tex-Color TC1209 Isolierfarbe Aqua
	Zaschlé skvrny od vody za sucha odstraňte.	Tex-Color TC1209 Isolierfarbe Aqua
Plochy s plísněmi a houbami	Velké napadení důkladně odstraňte, povrch nechte dokonale uschnout. Natřete sanačním přípravkem* a nechte zaschnout dle pokynů výrobce. Dodržujte platné předpisy. Poznámka: sanaci doporučujeme provést specializovanou firmou (*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku).	Tex-Color TC8101 Biozid-Sanierlösung
Trvale pružné tmely a těsnící profily	Vyzkoušejte kompatibilitu nátěru, nebo podkladu.	Bez nutnosti základního nátěru

Upozornění k produktu

Složení dle VdL

Polyvinyl-acetátová disperze (PVAC), Titanová běloba, Uhlíčan vápenatý, Oxid křemičitý, Křemičitany, Voda, Aditiva

Biocid-nařízení 528/2012

Tento produkt je "ošetřeným zbožím" podle EU-předpisu 528/2012 článek 58, odstavec 3 (není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní látky: Směs 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, Směs Methyl-, Chlormethylisothiazolinon.

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.



GISCODE	BSW20
VOC-bezpečnostní instrukce	EU-limit pro tento produkt (Kat. A/a): 30g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. <1 g/l VOC.
Skladování	Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené. Naředený materiál brzy zpracujte.
Likvidace	Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte úniku do spodní vody/půdy. Likvidace v souladu s úředními předpisy. Za účelem recyklace odevzdejte pouze zcela prázdné obaly. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, kapalné zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. Kód odpadu AVV: 080112
Další bezpečnostní pokyny	V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Při nástřiku použijte kombinovaný filtr A2 / P2. Během používání barev nejíst, nepít a nekouřit. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při aplikaci nástřikem noste ochranné brýle.
Technický servis	Telefon výrobce: 00490 800 6333 3782 Email: anwendungstechnik@meffert.com Telefon dodavatele: 00420 800 156 612 Email: meffert@meffert.cz

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.

Meffert ČR
spol. s r.o.

Meffert ČR spol. s r. o.

Do Čertous 2627/9

193 00 Praha – Horní Počernice

Telefon: 00420 326 375 830

Email: meffert@meffert.cz

www.meffert.cz