



## TC4401 FASSADENPUTZ K

Disperzní omítka se škrábanou strukturou



## Popis produktu

### Popis produktu

- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- Difuzní
- Vhodná také pro zateplovací systémy
- Tónovatelná v široké škále barevných odstínů
- Paropropustná
- Voděodolná
- S ochrannými látkami proti napadení řasami a plísněmi
- Odolná alkáliím
- Připravená ke zpracování

pH

8,0

Druh pojiva

Akrylátová disperze

Barevný odstín

Bílý

Velikost balení

25,0kg

Hustota

cca. 1,90 g/cm<sup>3</sup>

### Tónování

Tónovatelné v Tex-Mix-Systému. Tónovatelný s max. 3 % tónovací barvou na disperzní barvy (otestujte kompatibilitu). Kvůli obsahu přírodního kamene jsou možné drobné barevné odchylky. Před zpracováním zkontrolujte přesnost barevného odstínu na malé ploše. Nároky na reklamace, které vzniknou po zpracování celých ploch, nelze uznat. Na souvislé plochy používejte pouze materiály jedné výrobní šarže a míchané na stejném zařízení.

## Zpracování

### Způsob aplikace

Zpracování hladítkem nebo stříkacím zařízením na omítky.

#### Natahování:

Omítku nanášejte v požadované konzistenci hladítkem z nerezové oceli v tloušťce zrna a následně vytvořte požadovanou strukturu hladítkem z tvrdého plastu nebo PU stěrkou.

#### Aplikace nástřikem:

Strojově stříkacím zařízením vhodným pro omítky. Dodržujte informace od výrobce zařízení.

### Systémová skladba

Připravte správně podklad - viz kapitola „Podklady a jejich příprava“.

#### Mezinátěr:

Nejlépe adhezním nátěrem **Tex-Color TC3101 Quarzgrund Universal**, probarveným do odstínu dle finální omítkové vrstvy.

#### Finální vrstva:

Obvykle se aplikuje 1 vrstva. Nanášet neředěné nebo max. s 2% vody.

### Pracovní teplota

Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí mít nižší jak +5°C . Nezpracovávat při teplotách přes +30 °C.

### Instrukce pro zpracování

- Před použitím obsah kbelíku intenzivně promíchejte až na dno pomocí stroje při nízkých otáčkách.
- Nezpracovávejte na přímém slunečním světle, dešti, při extrémně vysoké vlhkosti, silném větru, průvanu, mrazu či riziku mrazu nebo teplotách nad +30 °C.
- V případě potřeby rozdělte velké plochy na menší nebo využijte více pracovníků, kteří celou plochu natáhnou metodou mokrá do mokré.
- Chcete-li se vyhnout korozi (hnědé zbarvení), používejte pouze nářadí z nerezové oceli nebo plastu.
- Pečlivě zakryjte okolí povrchů, které natírate, zejména sklo, keramiku, lakované povrchy, klinkry, přírodní kameny, kov a neošetřené nebo natřené dřevo – riziko poškození těchto povrchů.
- Odstřikující materiál okamžitě odstraňte čistou vodou.
- Při opravách povrchu vždy používejte stejný způsob aplikace a dodržujte směr zpracování.

### Spotřeba

K2: 3,0 kg/m<sup>2</sup>; K3: 4,0 kg/m<sup>2</sup>

Spotřeba se může lišit v závislosti na hrubosti podkladu a způsobu aplikace. Přesnou spotřebu doporučujeme ověřit aplikací na zkušební plochu.

### Ředění

Max. s 2% vody.

### Doba schnutí

Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:

**Suchý na povrchu** po cca 24 hodinách

**Přetíratelné** po cca 72 hodinách

Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se tyto časy mění.

### Čištění nářadí

Ihned po použití očistěte vodou, případně s přídavkem saponátu. Poznámka: V případě produktů obsahujících fungicid / algicid musí být oplachovací voda shromažďována a likvidována odděleně.

### Obecné informace

- Je třeba dodržovat technické listy produktů uvedených v tomto návodu.
- Mezi jednotlivými pracovními operacemi dodržujte dostatečnou dobu schutí.
- V případě oprav povrchu omítky by měla struktura povrchu opravovaných míst do značné míry odpovídat zbytku povrchu omítky. Při následných opravách omítek nelze dosáhnout strukturální jednotnosti. Přejechy ke stávajícím omítkám zůstávají viditelné. Podle letáku BFS č. 9 je to nevyhnutelné.
- Použití probarvených omítek na zateplovací systémy v odstínech s indexem světelné odrazivosti HBW ≤ 25 konzultujte s odborníky.

## Podklady a jejich příprava

### Podklad

Všechny uvedené základní nátěry jsou vhodné pro aplikaci. V závislosti na požadavcích je možné použít i jiné základní nátěry. Informace k přípravě podkladu v následující tabulce.

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený všech separačních vrstev a musí odpovídat aktuálním způsobům pro úpravy podkladu. Je nutné dodržovat aktuální předpisy pro provádění malířských a lakýrnických prací.

Podklad	Stav podkladu/příprava	Základní nátěr
<b>Organické a minerální podklady, vápenné a cementové podklady maltových skupin P II a P III, resp. CS II, CS III a CS IV (DIN EN 998-1).</b>	Pevný, nosný, lehce savý.	<b>Bez nutnosti základního nátěru</b>
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	<b>Tex-Color TC3201Tiefgrund LH</b>
	Nové omítky musí být zcela proschlé.	<b>Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal</b>
<b>Beton</b>	Hladký, slabě savý. Odstraňte zbytky odbedňovacích přípravků a volné částice prachu a písku.	<b>Bez nutnosti základního nátěru</b>
	Vysoce porézní, zpískovatělý, silně a nerovnoměrně savý.	<b>Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal</b>
<b>Držící staré nátěry</b>	Špinavé a křídující staré nátěry očistěte, silně křídující nátěry mechanicky odstraňte.	<b>Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal</b>
	Různě savé a opravované plochy.	<b>Tex-Color TC3301Tiefgrund Universal</b>
<b>Plochy s plísněmi a houbami</b>	Velké napadení důkladně odstraňte, povrch nechte dokonale uschnout. Natřete sanačním přípravkem* a nechte zaschnout dle pokynů výrobce. Dodržujte platné předpisy. Poznámka: sanaci doporučujeme provést specializovanou firmou (*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku).	<b>Tex-Color TC8101Biozid-Sanierlösung</b>

## Upozornění k produktu

### Složení dle VdL

Akrylátová disperze, Titanová běloba, Uhličitán vápenatý, Oxid křemičitý, Křemičitany, Plnicí vlákna, Voda, Alifatické látky, Aditiva

### Biocid-nařízení 528/2012

Tento produkt je "ošetřeným zbožím" podle EU-předpisu 528/2012 článek 58, odstavec 3 (není biocidním přípravkem) a obsahuje následující biocidní látky: Octylisothiazolinon, Terbutryn, Zink-Pyrithion, Směs 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, Tetramethylolacetylenediurea.

### Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Označení najdete v listu bezpečnostních údajů.

### GISCODE

BSW50

### VOC-bezpečnostní instrukce

EU-limit pro tento produkt: není definován.  
Tento produkt obsahuje max. <10 g/l VOC.

### Skladování

Vždy v suchu, chladu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené.  
Naředitelný materiál brzy zpracujte.

### Likvidace

Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. Zabraňte úniku do spodní vody/půdy. Likvidace v souladu s úředními předpisy. Za účelem recyklace odevzdejte pouze zcela prázdné obaly. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, kapalné zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. Kód odpadu AVV: 170904



### Další bezpečnostní pokyny

Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Během používání barev nejíst, nepít a nekouřit. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

### Technický servis

**Telefon výrobce:** 00490 800 6333 3782  
**Email:** anwendungstechnik@meffert.com  
**Telefon dodavatele:** 00420 800 156 612  
**Email:** meffert@meffert.cz

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezbavuje informace v tomto technickém listu uživatele povinnosti vyplývající z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.

**Meffert ČR**  
spol. s r.o.

**Meffert ČR spol. s r. o.**  
Do Čertous 2627/9  
193 00 Praha – Horní Počernice  
Telefon: 00420 326 375 830  
Email: meffert@meffert.cz  
www.meffert.cz